

Tevile livrate de firma noastra contin o izolatie de polietilena in 3 straturi conform DIN30670:

- 1 – stratul de epoxy primer aplicat in camp electrostatic;
- 2 – stratul de adeziv extrudat pe toata suprafata tevii;
- 3 – stratul de polietilena extrudata.

Grosimea stratului polietilena conform standardului DIN30670

Diametrul Nominal al conductei	Grosimea izolatiei normale – n (mm)	Grosimea izolatiei intarite – v (mm)
= < 100	1.8	2.5
100-250	2.0	2.7
250-500	2.2	2.9
500-800	2.5	3.2
>= 800	3.0	3.7

Procesul de izolatie cu polietilena al tevilor de otel

